

Easihold (Accessoires)

Easihold est un liant laiteux à base d'eau permettant de fixer le gravier décoratif sans substances nocives. Il forme une couche protectrice brillante qui empêche la formation de taches (notamment de mousse). Le sol reste perméable à l'eau, ce qui est important pour le drainage.

Applications

- Convient pour une utilisation sur du gravier (décoratif), des gravillons et des couvre-sols tels que le paillis, à condition que le sol soit perméable.
- Convient pour les applications décoratives ou les zones piétonnes.
Ne convient pas pour les allées ou sous les meubles de jardin.
- Meilleurs résultats avec du gravier décoratif d'une granulométrie comprise entre 8 et 18 mm.
Ne convient pas pour le gravier décoratif d'une granulométrie inférieure à 4 mm ou supérieure à 25 mm.

Qualité

Versions



113011



113012

No d'article	Emballage	Unité de commande	Quantité par pal
113011	800 ml	1	384
113012	5 l	1	160

Instructions de pose

Conditions d'application

- Appliquer sur du gravier décoratif propre et sec.
- Appliquer par temps sec et à des températures supérieures à 10 °C.
- Vérifiez les prévisions météorologiques : appliquez EASIHOLD s'il n'est pas prévu de précipitations (pluie, neige, rosée) ni de gel pendant les 2 à 3 jours suivant l'application.

Préparation

- Bien agiter avant utilisation.
- Utilisez une toile anti-racines sous la couche de gravier.
- Portez des gants.
- Pour la méthode par pulvérisation : versez le liquide du bidon dans un pulvérisateur (à pression).

Placement

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 03-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Méthode de pulvérisation :

Étape 1 : Appliquez la première couche sur une surface propre et sèche en pulvérisant lentement et de manière contrôlée afin d'obtenir une couverture uniforme. Ne pas sursaturer.

Étape 2 : Ratissez/tournez les pierres pour exposer la surface non traitée.

Étape 3 : De nouveau, vaporiser lentement une couche proportionnelle sur le matériau afin de couvrir toute la surface des pierres avec EASIHOLD.

Étape 4 : Une fois que vous avez obtenu une couverture uniforme, compactez votre surface à l'aide d'une truelle ou d'un grand morceau de bois plat pour obtenir les meilleurs résultats en matière de fixation. Laissez sécher pendant 12 à 36 heures.

Étape 5 : Une fois les deux premières couches sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition. Ne pas ratisser/tourner à nouveau. Laissez sécher pendant 12 à 36 heures.

Étape 6 - Pour une tenue extra : appliquer une autre couche de finition fine et laisser sécher pendant 12 à 36 heures.

Méthode de mélange :

Étape 1 : Verser EASIHOLD dans un seau de mélange avec les pierres propres et sèches dans un rapport de 1:25 par volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément recouvert sans sursaturation.

Étape 2 : Verser le matériau mélangé sur la surface souhaitée et l'étaler sur une profondeur d'environ 20 mm de manière à ce que la surface soit entièrement drainée.

Étape 3 : Compactez les pierres à l'aide d'une truelle ou d'un grand morceau de bois plat. Une surface plane et compactée donne les meilleurs résultats en matière de fixation.

Étape 4 : Laissez sécher pendant 48 à 72 heures.

Soins de suivi

- Laisser sécher : Ne pas exercer de poids ou de pression sur la surface pendant les 24 heures suivant l'application de la dernière couche.
- Renouveler l'application tous les 12 mois dans les zones à fort trafic et tous les 24 mois pour un usage décoratif.
- Enlever toutes les pierres qui se détachent afin d'éviter l'usure des pierres restantes.

Conseils

- Nettoyez votre pulvérisateur à pression en le rinçant à l'eau chaude après chaque couche. Cela permet d'éviter les blocages.
- Si vous avez renversé EASIHOLD, utilisez de l'eau chaude savonneuse et frottez.

Consommation

Méthode de pulvérisation: 208 ml par m².

Méthode de mélange: ca. 33 ml par kg de gravier décoratif.

666 ml pour un sac de 20 kg ; 833 ml pour un sac de 25 kg.

Conditions de stockage

À l'abri du gel et de la lumière directe du soleil