


INFO

Een lichtgrijze zichtbetonblok met vlakke afwerking, geschikt voor alle dragend en niet dragend zichtbaar blijvend binnenmetselwerk. De zichtbetonblok wordt fijn opgevoegd en behoeft geen verdere afwerking. Samengesteld uit geselecteerde steenslagsoorten, natuurlijke aggregaten en cement.

KARAKTERISTIEKEN

- Soort betonblokken : Klasse B2
- Categorie I : (garantie druksterkte > 95%)
- Brandreactie : Klasse A1
- Niet vorstbestendig
- Geen afwerking nodig

KWALITEITSNORMEN

- BENOR gekeurd : 
- Belgische norm : PTV 21-001
- Europese norm : NBN EN 771-3
- Dagelijkse interne industriële controle

Artikelnr.	Afmetingen (cm)	Hol / vol	Vorm*	Gewicht (kg)	Kwaliteits-categorie	f_b	$f_{m(50/95)}$	REI	Stuks/ m ^{2**}	Stuks/ m ^{3**}	Stuks/ pallet	Luchtgeluidsverzwakingsindex R _w (dB)
212172	19x9x9	vol****	groep 1	2,8	10/1,9	10	10,20	60	50	555	520	-
212368	29x9x19	vol	groep 1	10,2	15/2,2	15	11,23	60	16,5	185	156	-
212362	39x9x19	vol	groep 1	12,2	15/2,2	15	11,23	60	12,5	139	117	-
212370	29x14x19	hol	groep 2	10,8	8/1,6	8	6,70	90	16,5	119	128	≥ 48
212062	39x14x19	hol	groep 2	14,0	8/1,4	8	6,45	90	12,5	89	96	48
212372	29x19x19	hol	groep 2	13,0	8/1,6	8	7,04	180	16,5	88	96	≥ 50
212366	39x19x19	hol	groep 2	17,6	8/1,4	8	7,02	180	12,5	66	72	50
212380	29x14x19	vol	groep 1	16,5	15/2,2	15	12,1	120	16,5	119	96	-
212382	29x19x19	vol	groep 1	21,0	15/2,2	15	13,2	240	16,5	88	72	-
212384	39x14x19	vol	groep 1	21,0	15/2,2	15	12,1	120	12,5	89	72	-
212386	39x19x19	vol	groep 1	29,0	15/2,2	15	13,2	240	12,5	66	54	-



* Groep EN 1996-1-1
 ** Aantal stuks per m² of m³ met voegdikte 10 mm
 **** Totaal volume van de holte < 25%
 $f_{m(50/95)}$ Gemiddelde drukweerstand(sterkte) met een betrouwbaarheid van 95%
 f_b Genormaliseerd gemiddelde drukweerstand Na/mm²
 REI Brandwerendheid in minuten voor dragende wanden zonder bepleistering

De productie van onze betonblokken gebeurt steeds met selectieve grondstoffen. Het cement dat gebruikt wordt als bindingsmiddel bij het productieproces bepaalt mee de kleur en uitzicht van de betonblokken. Hoewel wij steeds hetzelfde cement gebruiken kunnen er zeer geringe kleurverschillen optreden. Daarom raden we aan om vooraf aan uw project steeds enkele stalen op te vragen ter goedkeuring.