

Dalle en béton (Dalle en béton)

Dalle en béton coloré dans la masse pourvue d'entretoises et de bords droits (sans bord biseauté). Cette dalle classique est principalement utilisée pour la construction des allées, des chemins piétonniers et des pistes cyclables.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture $\geq 3,5$ MPa (Classe 1 - Marquage S)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1339:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur et produits de toiture - Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes; et pour les toitures.
- Réaction au feu A1

Versions



210021



210025




210060



210065



210075



210076



210111

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal	Pièces par m ²	m ² par pal
210021	30.0 x 30.0 x 4.0 cm	Gris	7,98 kg	108	108	11,11	9,72
210025	30.0 x 30.0 x 4.0 cm	Noir	8 kg	108	108	11,11	9,72
210060	50.0 x 50.0 x 4.5 cm	Gris	26 kg	40	40	4	10
210065	50.0 x 50.0 x 4.5 cm	Noir	26 kg	40	40	4	10
210075	60.0 x 60.0 x 5.0 cm	Gris	41,60 kg	20	20	2,78	7,20
210076	60.0 x 60.0 x 5.0 cm	Noir	41,60 kg	20	20	2,78	7,20
210111	30.0 x 30.0 x 4.0 cm	Rouge	7,98 kg	108	108	11,11	9,72

Les dalles en béton et dalles de terrasse sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site www.coeck.be/dalles_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929