

# Dalle en béton BENOR (Dalle en béton)

Dalle en béton colorée dans la masse pourvue d'entretoises et de bords droits (sans bord chanfrein). Cette dalle classique est principalement utilisée pour la construction d'allées et de parkings.

Ces dalles en béton portent le label BENOR, ce qui les rend également adaptées à la réalisation de trottoirs et de chaussées.

## Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture  $\geq 5,0$  MPa (Classe 3 - Marquage U)
- Classe d'usure  $\leq 23$  mm (Classe 3 - Marquage H)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau  $\leq 6$  % en moyenne
- Résistance aux intempéries Perte de masse après gel/dégel : indiv  $\leq 1,5$  kg/m<sup>2</sup> - moyenne  $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup> (Classe 3 - Marquage D)

## Qualité

- Norme produit EN 1339:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur et produits de toiture - Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules et pour les toitures.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé

## Versions



210030



210040



210120

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal	Pièces par m2	m2 par pal
210030	30.0 x 30.0 x 5.0 cm	Gris	10,04 kg	84	84	11,11	7,56
210040	30.0 x 30.0 x 6.0 cm	Gris	12,03 kg	72	72	11,11	6,48
210120	30.0 x 30.0 x 5.0 cm	Rouge	10 kg	84	84	11,11	7,56

Les dalles en béton et dalles de terrasse sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site [www.coeck.be/dalles-en-beton](http://www.coeck.be/dalles-en-beton).

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929