

Legni Maso Miele 1 cm (Keramische binnenbetegeling)

De Legni Maso Miel is een keramische parkettegel in formaat 15x90 cm en dikte 1 cm voor alle binnentoepassingen in wand en vloer. Deze tegel combineert de look van hout met de voordelen van keramiek, hij is bovendien onderhoudsvriendelijk en slijtvast.

Kwaliteit

- Product Norm
 - Beoogd gebruik
 - Reactie bij brand
- EN 14411:2012
Wand- en Vloertegel voor binnentoepassing
A1

Uitvoeringen



425124

Artikelnr	Benaming	Afmetingen	Netto gewicht	Aantal st per verpakking	Aantal verpakk/pal	Aantal m2 per verpakking	Aantal m2 per pal
425124	Legni Maso Miele	90.0 x 15.0 x 1.0 cm	3,18 kg	8	42	1,08	45,36

Keramische tegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/keramiek.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be



Technische kenmerken

Specificaties	Norm	Eis	Waarde
type_short	NBN EN 14411:2016		
Toepassing			Vloertegels voor binnentoepassing
Stijl			Keramisch parket
Geglazuurd			Ja
In massa gekleurd			Nee
Gerectificeerd			Ja
Kleurschakering			V2
Nominale dikte - Tolerantie op dikte	ISO 10545-2		+/- 5%
Maatvastheid - Tolerantie op lengte	ISO 10545-2		+/- 0.4%
Maatvastheid - Tolerantie op breedte	ISO 10545-2		+/- 0.4%
Maatvastheid - Rechtheid zijden	ISO 10545-2		+/- 0.3%
Maatvastheid - Vlakheid	ISO 10545-2		+/- 0.3%
Maatvastheid - Rechthoekigheid	ISO 10545-2		+/- 0.5%
Waterabsorptie	ISO 10545-3		≤ 0.5%
Breuksterkte	ISO 10545-4		≥ 1300 N
Buigweerstand volgens ISO 10545-4	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm ²
Buigweerstand volgens EN 1339	NBN EN 1339		
Schokbestendigheid	ISO 10545-5		
Slijtvastheid - UGL	ISO 10545-6		
Slijtvastheid - GL	ISO 10545-7		PEI3
Thermische uitzetting	ISO 10545-8		
Weerstand tegen thermische schokken	ISO 10545-9		Ja
Weerstand tegen haarscheuren	ISO 10545-11		Ja
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12		Voldoet
Chemische weerstand - Bestand tegen chemicaliën	ISO 10545-13		

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be



Specificaties	Norm	Eis Waarde
Chemische weerstand - Bij lage concentraties	ISO 10545-13	
Chemische weerstand - Bij hoge concentraties	ISO 10545-13	
Chemische weerstand - Middelen voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden	ISO 10545-13	A
Vlekbestendigheid - Weerstand tegen vlekken	ISO 10545-14	Class 5
Vlekbestendigheid - Groene kleurstof in lichte olie	ISO 10545-14	Class 5
Vlekbestendigheid - Chemisch oxiderende werking	ISO 10545-14	Class 5
Vlekbestendigheid - Oliefilm vormend	ISO 10545-14	Class 5
Slipweerstand - Met schoeisel	DIN 51130	R9
Slipweerstand - Blootvoets	DIN 51097	
Krasbestendigheid	MOHS	
Kleurbestendigheid tegen UV		Nee

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

