

# Roche Crema (Keramische buitenbetegeling)

De Roche Crema volkeramische buitentegel in formaat 60x60 cm en dikte 2 cm is de ideale oplossing voor uw terras, tuinpad of zelfs oprit. Deze tegel combineert de uitstraling van natuursteen met de voordelen van keramiek, hij is bovendien onderhoudsvriendelijk, slijtvast en 100% vorstbestendig.

## Toepassingen

De volkeramische buitentegel in dikte 2 cm is de ideale oplossing voor uw terras, tuinpad of zelfs oprit.

## Voordelen

- Onderhoudsvriendelijk
- Slijtvast
- 100 % vorstbestendig

## Kwaliteit

## Uitvoeringen



426091

Artikelnr	Benaming	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Aantal st per verpakking	Aantal verpakk/pal	Aantal per m2	Aantal m2 per verpakking	Aantal m2 per pal
426091	Roche Crema	60.0 x 60.0 x 2.0 cm	Beige	16 kg	2	32	2,78	0,72	23,04

Keramische tegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/keramiek](http://www.coeck.be/keramiek).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 09-2024

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be



## Technische kenmerken

Specificaties	Norm	Eis	Waarde
Type volgens norm	NBN EN 14411:2016		Group BI <sub>a</sub>
Toepassing			Terrastegel
Stijl			Natuursteenlook
Geglazuurd			Ja
In massa gekleurd			Ja
Gerectificeerd			Ja
Kleurschakering			V2
Nominale dikte - Tolerantie op dikte	ISO 10545-2	±5%	+/- 4%
Maatvastheid - Tolerantie op lengte	ISO 10545-2	±0.6%	+/- 0.1%
Maatvastheid - Tolerantie op breedte	ISO 10545-2	±0.6%	+/- 0.1%
Maatvastheid - Rechtheid zijden	ISO 10545-2	±0.5%	+/- 0.1%
Maatvastheid - Vlakheid	ISO 10545-2	±0.5%	+/- 0.2%
Maatvastheid - Rechthoekigheid	ISO 10545-2	± 0.5%	+/- 0.1%
Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0.5% ≤ 0.6% indiv	≤ 0.1%
Breuksterkte	ISO 10545-4	Dikte < 7.5 mm: ≥ 700 N Dikte ≥ 7.5 mm: ≥ 1300 N	≥ 10000 N
Buigweerstand volgens ISO 10545-4	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 32 N/mm <sup>2</sup> indiv	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
Buigweerstand volgens EN 1339	NBN EN 1339		
Schokbestendigheid	ISO 10545-5		≥ 0.55 N/mm <sup>2</sup>
Slijtvastheid - UGL	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
Slijtvastheid - GL	ISO 10545-7	PEI	PEI4
Thermische uitzetting	ISO 10545-8		6 x 10 <sup>-6</sup>
Weerstand tegen thermische schokken	ISO 10545-9		Ja
Weerstand tegen haarscheuren	ISO 10545-11		Ja
Vorstbestendigheid	ISO 10545-12		Voldoet
Chemische weerstand - Bestand tegen chemicaliën	ISO 10545-13		

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 09-2024

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be



Specificaties	Norm	Eis	Waarde
Chemische weerstand - Bij lage concentraties	ISO 10545-13		LA/LB
Chemische weerstand - Bij hoge concentraties	ISO 10545-13		HA/HB
Chemische weerstand - Middelen voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden	ISO 10545-13	Min. Class B	A/B
Vlekbestendigheid - Weerstand tegen vlekken	ISO 10545-14	GL: Min. Class 3	Class 4-5
Vlekbestendigheid - Groene kleurstof in lichte olie	ISO 10545-14		
Vlekbestendigheid - Chemisch oxiderende werking	ISO 10545-14		
Vlekbestendigheid - Olie film vormend	ISO 10545-14		
Slipweerstand - Met schoeisel	DIN 51130		R11
Slipweerstand - Blootvoets	DIN 51097		B
Krasbestendigheid	MOHS	≥ Mohs 5	5
Kleurbestendigheid tegen UV			Ja

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 09-2024

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

