Bloc en béton apparent (Bloc en Béton)

Bloc de béton apparent gris clair finement compacté avec finition plane, qui peut être rejointoyé avec de fins joints et ne nécessite pas de finition.

Applications

- Maçonnerie portantes ou non portantes apparente.
- Comme élément de lestage pour les panneaux solaires si l'installation est sèche : éviter l'utilisation dans un environnement humide en permanence en plaçant sous le panneau sur une plate-forme surélevée ; ne convient pas comme élément d'ancrage pour les panneaux solaires.

Avantages

- Longue durée de vie
- Production économe en énergie
- Recyclable
- Emballage sur palette réutilisable
- Transport par bateau
- Système de management environnemental ISO 14001

Composition

- Gravillon sélectionné
- Sables naturels
- Ciment gris

Caractéristiques techniques

Code	B2
Type suivant la norme	I
Comportement de l'humidité	< 0.60 mm/m
Résistance de l'adhérence	0,15 N/mm²

Qualité

Norme produit	EN 771-3:2011+A1:2015
Usage prévu	Maçonnerie permanente visible pour les murs porteurs et non porteurs, les colonnes et les cloisons. Convient uniquement pour l'intérieur.
Réaction au feu	A1
BENOR approuvé	001 BENOR 0161

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 06-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versions

212062

212172

212362

212366

212368

212370

212372

212380

212382

212384

212386

No d'article	Dimensions	Betonmetselstenen Soort	Poids net	Classe de qualité	fb Résistance à la compression normalisée	fm(50/95) Résistance à la compression moyenne 95%	Résistance au feu	Isolation acoustique	Pièces par m2	Pièces par m3	Quantité par pal
212062	39.0 x 14.0 x 19.0 cm	Group 2	14,20 kg	8/1.4	8 N/mm²	6,50 N/mm²	REI 90	48	12,50	90,91	96
212172	19.0 x 9.0 x 9.0 cm	Group 1	2,75 kg	10/1.9	10 N/mm²	10,20 N/mm²	REI 60	-	50	555,56	520
212362	39.0 x 9.0 x 19.0 cm	Group 1	14 kg	15/2.2	15 N/mm²	11,20 N/mm²	REI 60	-	12,50	138,89	117
212366	39.0 x 19.0 x 19.0 cm	Group 2	17,20 kg	8/1.4	8 N/mm²	7,10 N/mm²	REI 180	50	12,50	65,79	72
212368	29.0 x 9.0 x 19.0 cm	Group 1	10,40 kg	15/2.2	15 N/mm²	11,20 N/mm²	REI 60	-	16,50	185,19	156
212370	29.0 x 14.0 x 19.0 cm	Group 2	11,20 kg	8/1.6	8 N/mm²	6,50 N/mm²	REI 90	≥ 48	16,50	129,87	128
212372	29.0 x 19.0 x 19.0 cm	Group 2	13,70 kg	8/1.4	8 N/mm²	7,10 N/mm²	REI 180	≥ 50	16,50	87,72	96
212380	29.0 x 14.0 x 19.0 cm	Group 1	16,50 kg	15/2.2	15 N/mm²	12,10 N/mm²	REI 120	-	16,50	119,05	96
212382	29.0 x 19.0 x 19.0 cm	Group 1	21 kg	15/2.2	15 N/mm²	13,20 N/mm²	REI 240	-	16,50	87,72	72
212384	39.0 x 14.0 x 19.0 cm	Group 1	21 kg	15/2.2	15 N/mm²	12,10 N/mm²	REI 120	-	12,50	89,29	72
212386	39.0 x 19.0 x 19.0 cm	Group 1	29 kg	15/2.2	15 N/mm²	13,20 N/mm²	REI 240	-	12,50	65,79	54

Les blocs en béton sont disponibles en différentes types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/blocs_en_beton. La production de nos blocs de béton est toujours avec des matières premières qui sont hautement sélectives. Le ciment utilisé comme liant dans le processus de production détermine la couleur et l'apparence des blocs de béton. Bien que nous utilisons toujours le même ciment, il peut y avoir des très légères différences de couleurs. Nous recommandons tout d'abord de demander quelques échantillons pour approbation.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 06-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 06-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929