

Dalle gazon (Produit-gazon en béton)

La dalle à gazon en béton permet d'obtenir un revêtement durable sans empêcher la pousse de la pelouse. Les grandes ouvertures laissent passer la végétation et assurent une bonne perméabilité. Pour une perméabilité optimale, les creux sont remplis de gravillons de minimum 1-3 ou 2-5mm. De plus, cette dalle à gazon est munie d'écarteurs pour faciliter la pose et elle répond aux exigences de qualité BENOR.

Caractéristiques techniques


- Charge avec 2 appuis
 - Classe d'usure
 - Perméabilité
 - Coefficient d'absorption d'eau
 - Résistance aux intempéries
 - Grasgroeivoorziening
 - Remplissage
- Epaisseur 10 cm : ≥ 25 N/mm (Classe 3 - Marquage BC3)
Epaisseur 12 cm : ≥ 30 N/mm (Classe 4 - Marquage BC4)
 ≤ 23 mm (Classe 3 - Marquage H)
 ≥ 25 % ouvertures de drainage
 ≤ 6 % en moyenne
Absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne (Classe 2 - Marque B)
 ≥ 20 % (Classe 1 - Marquage 20)
- Couche arable : Remplir à 2 cm du bord, mélanger avec un sable pointu pour favoriser la croissance de l'herbe. Semez avec de l'herbe forte (2-3 kg par 100 m²)
 - Gravillons/Pierre concassée : Remplir jusqu'à 1 cm du bord
 - Calcaire ou basalte : Taille de grain 1/3 ou 2/5
 - Consommation :
 - 60x40x10 - couche arable ± 34 l/m² - split 55 kg/m²
 - 60x40x12 - couche arable ± 41 l/m² - split 65 kg/m²
 - 37,5x40x10 - couche arable ± 19 l/m² - split 30 kg/m²

Qualité


- Norme produit
- Réaction au feu
- BENOR approuvé

PTV 126
A1

Versions



172115



172316



172317

No d'article	Dimensions	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
172115	60.0 x 40.0 x 10.0 cm	35 kg	4,17	7,67	32	32
172316	60.0 x 40.0 x 12.0 cm	42 kg	4,17	6,71	28	28
172317	40.0 x 37.5 x 10.0 cm	26,50 kg	6,66	7,21	48	48

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929