

Legni (Carrelage céramique à l'intérieur)

Legni Maso Miel est un carreau parquet de céramique de 15x90 cm et d'une épaisseur de 1 cm pour toutes les applications murales et de sol en intérieur. Ce carreau combine l'aspect du bois avec les avantages de la céramique, il est également facile à entretenir et résistant à l'usure.

Qualité

- Norme produit
 - Usage prévu
 - Réaction au feu
- EN 14411:2012
Carreaux de sol et de mur pour usage intérieur
A1

Versions



425124

No d'article	Nom	Dimensions	Poids net	Quantité par emballage	Nombre d'emball/pal	m2 par emballage	m2 par pal
425124		90.0 x 15.0 x 1.0 cm	3,18 kg	8	42	1,08	45,36

Les carreaux de céramique sont disponibles en différentes couleurs et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/ceramique.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 05-2025

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be



Caractéristiques techniques

Spécifications	Standard	Réclamation	Valeur
type_short	NBN EN 14411:2016		
Application			Carrelage de sol en intérieur
Style			Parquet en céramique
Vitré			Oui
Coloré en masse			Non
Réctification			Oui
Nuances de couleur			V2
Epaisseur nominale - Tolerance sur épaisseur	ISO 10545-2		+/- 5%
Stabilité dimensionnelle - Tolerance sur longueur	ISO 10545-2		+/- 0.4%
Stabilité dimensionnelle - Tolerance sur largeur	ISO 10545-2		+/- 0.4%
Stabilité dimensionnelle - Rectitude des arêtes	ISO 10545-2		+/- 0.3%
Stabilité dimensionnelle - Planéité	ISO 10545-2		+/- 0.3%
Stabilité dimensionnelle - Angularité	ISO 10545-2		+/- 0.5%
Absorption d'eau	ISO 10545-3		≤ 0.5%
Résistance à la rupture	ISO 10545-4		≥ 1300 N
Resistance à la flexion conformément ISO 10545-4	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm ²
Resistance à la flexion conformément EN 1339	NBN EN 1339		
Résistance aux chocs	ISO 10545-5		
Résistant à l'usure - UGL	ISO 10545-6		
Résistant à l'usure - GL	ISO 10545-7		PEI3
Dilatation Thermique	ISO 10545-8		
Résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9		Oui
Résistance aux fissures	ISO 10545-11		Oui
Résistance au gel	ISO 10545-12		Satisfait
Résistance chimique - Résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13		

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 05-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be



Spécifications	Standard	Réclamation	Valeur
Résistance chimique - À faibles concentrations	ISO 10545-13		
Résistance chimique - À concentrations élevées	ISO 10545-13		
Résistance chimique - Au produits ménagers et aux additifs de piscine	ISO 10545-13		A
Résistance aux tâches - Résistance aux tâches	ISO 10545-14		Class 5
Résistance aux tâches - Colorant vert dans l'huile légère	ISO 10545-14		Class 5
Résistance aux tâches - Effet d'oxydation chimique	ISO 10545-14		Class 5
Résistance aux tâches - Formation d'un film d'huile	ISO 10545-14		Class 5
Antidérapant - Avec chaussures	DIN 51130		R9
Antidérapant - Pieds nus	DIN 51097		
Résistance à la rayure	MOHS		
Résistance des couleurs aux UV			Non

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 05-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

