



STOCKAGE

Quand stocké au sec et non ouvert dans l'emballage d'origine, la qualité du produit est conservée jusqu'à 6 mois à compter de la date de production.

BENOR

INFO

Le **CEMCIM CEM II/B-M (L-V) 32,5 R** est un ciment gris convenant pour toute utilisation courante, avec une excellente maniabilité. Le ciment est porteur du label CE et est conforme à la norme EN 197-1:2011.

APPLICATION

Le ciment CEMCIM est spécialement recommandé pour :

- Divers mortiers (maçonnerie, chape, stailisé, ...)
- Béton riche et fondation (jusqu'à une classe de résistance de C25/30)
- Béton maigre
- Stabilisation des sols

CARACTÉRISTIQUES

- Usage prévu : *Préparation de béton, de mortier, de joint et d'autre mélanges pour la construction et pour la fabrication de produits de construction.*
- Réaction au feu : *A1*
- Résistance à la compression : *Après 2 jours ≥ 17 MPa
Après 28 jours ≥ 45 MPa*
- Masse volumique sec : *± 2900 KG/m³*
- Demande d'eau : *27 %*
- Temps de debut de prise : *3h20*

RAPPORT DE MÉLANGE

- Béton: 25 kg ciment + 20 l gravillon + 15 l sable sec + 6.75 l eau
- Mortier: 25 kg ciment + 30 l sable sec + 10 l eau

MODE D'EMPLOI

- Eviter le sous-dosage en ciment qui altère la durabilité des bétons ;
- Limiter le rapport eau/ciment qui contribue à la diminution des résistances et à l'augmentation de la porosité ;
- Ajuster la vibration du béton à sa consistance pour obtenir une compacité maximale sans ségrégation ;
- Prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation précoce par temps chaud ou par vent desséchant en procédant à une cure adaptée (paillason, eau pulvérisée, produit de cure,...) ;
- Travailler entre 5 °C et 30 °C. Lorsqu'il fait trop chaud, la chaleur accélère la prise du mortier/béton. Lorsqu'il fait trop froid, la prise du mortier/béton est ralentie.

POUR LES CONSEILS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE SITE INTERNET: WWW.COECK.BE

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.