

# Idro 20x20x6 cm (Pavé en béton drainant)

Pavé décoratif en format 20x20x6 avec évidements de 2 cm pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. Les joints peuvent être colmatés avec du gravillon de jointoiement perméable d'un calibre 1-3 ou 2-4 mm. Pour l'application de ces pavés, la couche de fondation doit également être suffisamment perméable.

## Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin, et convient également pour les allées.

## Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage  $\geq 3,6$  MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Perméabilité  $\geq 10\%$  ouvertures de drainage
- Coefficient d'absorption d'eau  $\leq 6\%$  en moyenne
- Remplissage Remplissage des joints (gravillon/pierre concassée ou calcaire) : +/- 8,0 kg/m<sup>2</sup>

## Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

## Versions



171208



171209

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171208	20.0 x 20.0 x 6.0 cm	Gris	4,50 kg	25	12,48	312	312
171209	20.0 x 20.0 x 6.0 cm	Noir	4,50 kg	25	12,48	312	312

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web [www.coeck.be/paves\\_en\\_beton](http://www.coeck.be/paves_en_beton).

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929