

Rupelblok (Betonmetselsteen)

De Rupelblock mod 65 is een multifunctionele volle metselsteen met 3 perforaties (< 25%) die de oplossing biedt voor alle klein metselwerk. De betonblok wordt op ecologische manier vervaardigd en krijgt in de massa een rode kleur.

Toepassingen

Alle standaard klein buitenmetselwerk zoals funderingen, toezichtspatjes en invulmetselwerk.

Voordelen

- Lange levensduur
- Energiezuinige productie
- Recycleerbaar
- Verpakking op herbruikbare waarborgpaletten
- Transport per schip
- Milieumanagementsysteem ISO14001

Samenstelling

- Gebroken steenslag
- Natuurlijke zandsoorten
- Grijs cement

Technische kenmerken

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Soort | A2-C-D |
| • Type volgens norm | I |
| • Vochtgedrag | < 0.45 mm/m |
| • Waterabsorptie door capillariteit | ≤ 8 g/m ² s |
| • Hechtsterkte | 0,15 N/mm ² |
| • Vorstbestendig | Ja |

Kwaliteit

- | | |
|---------------------|---|
| • Product Norm | EN 771-3:2011+A1:2015 |
| • Beoogd gebruik | Diverse toepassingen, klein metselwerk, ondergronds metselwerk van putten |
| • Reactie bij brand | A1 |
| • BENOR gekeurd | <hr/> |

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929

Uitvoeringen



212210

Artikelnr	Afmetingen	Betonmetselstenen Soort	Netto gewicht	Kwaliteitsklasse	fb Genorm gemidd drukweerstand	fm(50/95) Gemidd drukweerstand	Brandweerstand	Geluidsisolatie	Aantal per m2	Aantal per m3	Aantal st per pal
212210	19.0 x 9.0 x 6.5 cm	Groep 1	1,95 kg	12/1.9	12 N/mm ²	13,90 N/mm ²	NVT	-	65,36	714,29	728

Betonmetselstenen zijn verkrijgbaar in verschillende types en formaten. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonmetselstenen. De productie van onze betonblokken gebeurt steeds met selectieve grondstoffen. Het cement dat gebruikt wordt als bindingsmiddel bij het productieproces bepaalt mee de kleur en uitzicht van de betonblokken. Hoewel wij steeds hetzelfde cement gebruiken kunnen er zeer geringe kleurverschillen optreden. Daarom raden we aan om vooraf aan uw project steeds enkele stalen op te vragen ter goedkeuring.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929